set-15

COLOR POINT

Descrizione Smalto a rapida essicazione, a base di resine acriliche.

Impieghi Ideale per la riparazione, la decorazione, il ritocco e la finitura di qualsiasi superficie verniciabile, sia per interni che esterni.
Dopo essiccazione, si ottiene una pellicola coprente e molto resistente a graffi, ingiallimento, corrosione ed azione degli agenti atmosferici.

Imballo Bombola 400 ml

Caratteristiche tecniche

Colore:		vari	
Viscosità/20°C:		12	sec. F4
Pressione bombola:	(23°C)	4	bar
	(50°C)	8	bar
Fuori-polvere/20°C:		5 - 8	min.
Fuori-tatto/20°C:		15 - 20	min.
Tempo d'essicazione/20°C:		12 - 20	ore
Brillantezza:		80 - 85	Gloss
Resa:		0,95 - 1,1	mq/400ml

Applicazione Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere pulite (in assenza di polvere, unto o grasso), non bagnate. Eventualmente rimuovere la vecchia vernice con carteggiatura fine.
Agitare bene prima dell'uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed incrociate; se necessario, per una maggior coprenza, ripetere dopo un intervallo di 5 minuti.
Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere la valvola per ca. 3 secondi al fine di eliminare i residui di smalto.

Avvertenze *Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).*

Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

Stoccaggio 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

PIGAL s.r.l.
Via Guido Rossa, 2 - località Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051 969068 - Fax +39 051 969353
sigill@pigal.it - www.pigal.it