

INTOACRIL 2002

Sigillante acrilico a base acquosa per applicazioni a stucco, a struttura granulare



DESCRIZIONE

Sigillante monocomponente di alta qualità in dispersione acrilica. Dopo l'applicazione il prodotto forma una morbida gomma elastoplastica tramite evaporazione dell'acqua dal sigillante.

Certificato e testato secondo:
EN 15651 - 1: Tipo F – INT
EMICODE EC 1 PLUS

CAMPI DI APPLICAZIONE

Appositamente sviluppato per riempire e sigillare crepe, su stucco, gesso ed altri supporti quali compensato, truciolare, cartone (duro o morbido), legno, cemento e pietra. Può essere applicato per qualsiasi finitura con pennello asciutto o spatola.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Struttura granulare
- Non cola
- Verniciabile in breve tempo con vernici all'acqua o sintetiche
- A basso odore
- Facile da applicare e da pulire, eccellente lavorabilità
- Aderisce senza primer sulla maggior parte dei supporti, anche leggermente umidi
- Non corrosivo per i metalli

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco, grigio
Peso specifico [g/cm ³]	Ca. 1.69
Resistenza alla colatura [mm] <i>(ISO 7390)</i>	< 3
Durezza SHORE A <i>(DIN 53505)</i>	ca. 25
Fuori polvere [min] <i>(23°C, 50% R.H.)</i>	ca. 25
Velocità di indurimento [mm/24h] <i>(NPT Method 07) (23°C, 50% R.H.)</i>	ca. 2
Variazione di volume [%]	< 25
Deformazione tot. ammessa [%] <i>(ASTM C920)</i>	Ca. 15
Temperatura all'applicazione [°C]	5 ÷ 40
Resistenza termica [°C]	-25 ÷ 80

APPLICAZIONE

Le superfici devono essere pulite, esenti da parti friabili, ghiaccio; eventualmente inumidire le superfici, specialmente quelle molto porose (es. cartongesso) per evitare che l'indurimento troppo rapido possa causare fessurazioni e/o distacchi. Entro 20' dall'applicazione, lisciare accuratamente (con acqua) per garantire un contatto efficace con le superfici.

Non idoneo al contatto diretto con acqua.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Pulire gli strumenti utilizzati con acqua. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

IMBALLI

Cartuccia 300 ml, confezione da 24

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Intoacril 2002 può essere conservato per 18 in contenitori integri. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole. Proteggere dal gelo.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO