

STUCCO RIPARATUTTO

Stucco bicomponente rapido universale

DESCRIZIONE

Mastice adesivo bicomponente, a base epossidica-fenolica; l'indurimento avviene per reazione catalitica grazie ad acceleranti di natura organica.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Caratterizzato da buona bagnabilità, rapidità di polimerizzazione ed elevata adesione su vari supporti: alluminio, ghisa, legno, vetro, pietra, marmo, ceramica, cemento, PVC, ABS, vetroresina (esclusi PE, PP e PTFE). Facile da usare grazie al pre-dosaggio dei componenti. Indurisce anche in immersione, ha elevata resistenza all'acqua (anche salata). Modellabile e senza ritiro, ricostruisce anche i filetti; dopo indurimento può essere carteggiato, levigato e verniciato.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Indurisce rapidamente anche in immersione sia in acqua salata che dolce
- Per qualunque spessore
- Può essere forato e carteggiato dopo 20'
- Resiste fino a 180°C con punte fino a 300°C
- Ideale per metallo, plastica e legno
- Ideale per radiatori e serbatoi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Pasta tissotropica
Colore	Grigio scuro
Peso Specifico [kg/dm ³]	Ca. 2,0
Pot-life [min]	Ca. 4
Tempo di indurimento funzionale [min]	10

Indurimento finale a 25°C [h]	24
Temperatura d'applicazione [°C]	10 ÷ 30
Temperatura operativa [°C]	-50 ÷ 180
Con punte brevi a	300
Resistenza a trazione [N/mm²] (ISO 8339)	4,5
Durezza SHORE D [°]	Ca. 87
Ritiro [%]	0,05
Conducibilità termica [W/m°K]	0,6
Capacità dielettrica [kV/mm]	3
Capacità di riempimento max [mm]	15

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Le superfici devono essere pulite, prive di polvere o grassi. Tagliare la quantità necessaria di prodotto ed impastare fino a colorazione omogenea (ca. 2 min). Modellare ed applicare. È necessario l'utilizzo di guanti protettivi. Già dopo ca. 20 minuti è possibile carteggiare.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Fare attenzione durante la manipolazione ed utilizzo del prodotto utilizzare guanti protettivi monouso. Pulire l'attrezzatura utilizzata con acetone o solvente nitro. In caso di contatto con la pelle, è sufficiente lavare con acqua e sapone.

IMBALLI

Stick 56 gr A+B 20 pz per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO